

### OPIS

Johnstone Smooth Metal Paint je temeljni in končni premaz v enem, ki je lahko nanešen direktno na metal, stare sloje in delno rjaste površine. Zagotavlja gladek, polmat film z odličnim oprijemom na podlago. Nudi več kot 5 letno antikoroziivno zaščito pri normalnem vzdrževanju površine.

### PODROČJE UPORABE



Lahko se naneše na golo ali predhodno pobarvano kovinsko površino in je še posebej primeren za obnovo rjastih površin. S podlage samo odstranimo nevezane sloje rje, razmastimo in nanašamo emajl.

### VRSTA PODLAGE

Kovina, brez predhodnega temelja, rjaste površine. Film je odporen na vodo, vlago, sol in UVA.

### BARVNI TONI

Na voljo več kot 10.000 nians na PPG mix niansirnem sistemu. Gotove nianse: črna, bela, srebrna, zlata in rdeča.

### IZGLED

Polmat

### VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

50%

### POKRIVNOST



Približno 10 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

### ČAS ZA SUŠENJE \*



Končno suh po 16-24 urah. Drugi sloj se lahko nanaša že 2 uri po prvem.

### PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlivanja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. **Shranjujte stran od toplote in plamena.**

### REDČILO

White Spirit

### VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Visoka vsebnost VOC 25-50%. VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesneženju. Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / i): 500 g / l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g / l VOC.

### DEBELINA FILMA

Mokro: 111 µm, suho: 50µm.

### PRIPRAVA

Vse površine, ki bodo pobarvane, morajo biti čiste, suhe in brez premazov, ki se luščijo. Pripravite površine z nanosom ustreznega temelja. Stare sloje lakov prebrusimo, prah temeljito odstranimo. Izogibajte se vdihavanju prahu.

[www.johnstonestrade.com](http://www.johnstonestrade.com)

### UPORABA



Dobro premešajte. Nanašajte samo z čopičem !! Nanašajte zadostno količino emajla.

### ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi. Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite White Spirit. Neparabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila. Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo.

### PREVIDNOSTNI UKREPI

- VNETLJIVO
- Vsebuje 2-butanone oxim. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
- Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
- Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo izdelka ali etiketo pri roki.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebinsko / posodo odložite na odlagalnišče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Zagotovite, da barva ne pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika, če se počutite slabo •
- Zagotovite maksimalno prezračevanje med nanašanjem in sušenjem.
- Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom na velike notranje površine ali v zaprtih prostorih, nosite ustrezen respirator z zrakom.
- Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Ne segrevajte.
- Posode hranite tesno zaprto.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.